

Caractéristiques

Essence

100 % résineux issus de la 1^{ère} transformation du bois

Diamètre et longueur

6mm \pm 0,5 mm et L = 5 fois le diamètre pour D06

Pci 5000 Wh/Kg

Taux d'humidité 5 % à 6 %

Taux de CO inf. à 0,3

Taux de cendres 0,50

Densité 1,1 à 1,2

Masse Volumique 650 Kg/m³

AUCUN ADDITIF NI LIANT

Conforme à DIN 51731

DIN Plus 7A140

ÖNorm M 7135

Future X 34 B pour paramètre déterminés à ce jour