



Un engagement qualité certifié DIN PLUS

	Boisd'Or	DIN <i>plus</i>
Matière première	100% résineux	pas d'exigence ¹
Séchage de la sciure	basse température à 80°	pas d'exigence ²
Pouvoir calorifique (énergie dégagée)	> 5 kWh / kg	≥ 4,6 kWh / kg
Taux de cendre à 550° C sur sec	≤ 0,4%	≤ 0,7%
Quantité de fines	< 0,5%	< 0,5%
Humidité	≤ 8%	≤ 10%
Diamètre	6 mm +/- 1	6 mm +/- 1
Fabriqué en France	OUI	pas d'exigence

1 - Mélange d'essences possible et toléré

2 - Pré-combustion possible due à un séchage trop rapide et agressif